



瞬間接著劑

簡 介

本公司之強力瞬間膠(Cyanoacrylate)，為單一成分、快速接著、無溶劑型之接著劑。對於大理石、塑膠、木材、金屬、橡膠、陶瓷等各種材質均能在常溫狀態下，極短時間內予以強力接合，而且保存性佳，是一種多用途之新型接著劑。

特 點

- 瞬間接著：利用大氣中微量水份，在數秒或數分鐘內接合各種物質。
- 強力接著：每一平方公分拉力 300 公斤以上。
- 常溫硬化：不必加熱，室溫下即可使用。
- 透明無色：效果佳，不起泡，不變質。

基 本 特 性

類 型	型 號	耐 溫 (°C)	黏 稠 度 (cps)	初步固定時間 (秒)	接著強度 (N/mm ²)
低白化	JC-26	80	1.5 ~ 2.5	3 ~ 25	14.7 ~ 19.6
低白化	JC-27*	80	2 ~ 3	10 ~ 15	10.3 ~ 20.6
高黏度	JC-32	80	300	20 ~ 30	9.8 ~ 19.6
耐高溫	JC-1341	180	6 ~ 20	30	22

*JC-27 有符合 VOC 規範。

使 用 方 法

1. 使用乾布或砂紙將接著面的灰塵，油、離型劑、鐵銹等除去後，再以丙酮或三氯乙烯擦拭已清洗過的接著表面。
2. 滴一小滴接著劑於被接著面，即刻進行接著，並保持至硬化為止。
3. 未使用完的產品請保持容器緊閉，並存放在陰涼乾燥處。

注 意 事 項

- 若不慎接觸眼睛時，請即以大量清水沖洗，並立刻送醫。若上下眼皮粘在一起，可用微熱毛巾熱敷，發汗作用會使眼皮分開，切勿勉強拉開。
- 本接著劑硬化後之樹脂，因堅硬會傷及眼球，切勿搓揉眼睛。
- 手指或皮膚被粘著時，可用丙酮洗滌，再小心的將皮膚拉開，或浸泡於熱水中，輕揉手指，即可因人體之發汗作用而分離。
- 請避免穿戴棉布手套，或滴附到所穿著衣物，以免發生發煙放熱現象而燙傷。
- 本接著劑對於聚乙烯、聚丙烯、鐵氟龍等不活性樹脂無法接著。
- 保存期限：6 個月(@5°C)、3 個月(@25°C)。
- 若採冷藏保存，則於室溫回溫 1-2 小時後再行使用。

